



Декларация характеристик качества

① INTELLO PLUS

② 10092

(Номер партии и маркировка мембраны)

воздухонепроницаемая пароизоляционная мембрана для всех видов волокнистых утеплителей

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Система 3

Нотифицированный орган "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" ("Общество по исследованию материалов и экспертное бюро по строительству") - NB 0800 - провело первую проверку качества материалов по системе 3.

⑨ Характеристики заявлены согласно ETA-18/1146:2019

Свойства	норма	Значение
Длина ¹	EN 1848-2	50 м
Ширина ²	EN 1848-2	1,5 м
плотность	EN 1849-2	110 ±20 г/м ²
прямолинейность полотна	EN 1848-2	< 7,5 см/10 м
толщина	EN 1849-2	0,4 ±0,15 мм
коэффициент sd	EN 1931	14 ±4,5 м
Табл. А.3.1: Долговечность значения коэффициента sd	EN 1296 / EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
начальное значение коэффициента sd [м]	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
значение коэффициента sd со временем [м]	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
класс пожарной опасности	EN 13501-1	E
воздухопроницаемость	EN 13859-2 / EN 12114	0,0095 м ³ /(м ² ·ч·50 Па)
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек	EN 13859-1 (A)	340 Н/5 см / 220 Н/5 см
макс. допуст. растягивающее усилие вдоль/поперек при старении	EN 13859-1 (A)	330 Н/5 см / 210 Н/5 см
растяжение вдоль/поперек	EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
растяжение вдоль/поперек при старении	EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
прочность на разрыв вдоль/поперек	EN 13859-1 (B)	200 Н / 200 Н
долговечность, тест на искусственное старение	ETA-18/1146	пройден

Допуск по размеру: ¹: +0,5 м; ²: +0,005 м

Фактические характеристики материала, указанные в пунктах № 1 и 2, соответствует заявленным характеристикам, указанным в пункте № 9. Ответственность за информацию, предоставленную в данной Декларации характеристик качества материала несет исключительно организация, указанная в пункте № 4. Декларация подписана от имени ответственной организации в лице:



Lothar Moll, Управляющий



Michael Förster, Руководитель технического отдела
г. Schwetzingen, 12.04.2025