

CONTEGA SOLIDO IQ

Умная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции окон снаружи и внутри помещения



Технические данные

Материал		
Основа	флис из ПП с функциональной мембраной из сополимера полипропилена	
Клей	модифицированный водостойкий клей SOLID	
Разделительный слой	силиконизированная PE-бумага, разделенная на 1 или 2 части	
Свойства	Норма	Значение
Цвет		белый, маркировка: зеленая
Коэффициент sd, вариативный	DIN EN ISO 12572	0,4 - > 25 м
Стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		3 месяца
Водяной столб	DIN EN ISO 811	> 2 500 мм
Поверх ленты можно наносить штукатурку		да
Температура монтажа		от -10 °C
Эксплуатационная температура		длительное воздействие температур от -40 °C до +90 °C
Условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Для воздухонепроницаемой изоляции окон и дверей и их соединения с пароизоляционной и воздухонепроницаемой оболочкой здания внутри помещения.

Так как CONTEGA SOLIDO IQ снабжена умной вариативной функциональной мембраной, она также подходит для создания ветровлагозащитного и стойкого к ударному воздействию дождя соединения снаружи.

Ширина Деление разделительного слоя 80 мм 20/60 мм

100 мм 20/40/40 мм

150 мм 20/70/60 мм

200 мм 20/100/80 мм

Форма поставки

Артикул	GTIN	Длина	Ширина	Вес	Штук в уп.	В палете
16811	4026639168115	30 м	80 мм	0,98 кг	8	384
16815	4026639168153	30 м	100 мм	1,23 кг	8	288
16817	4026639168177	30 м	150 мм	1,85 кг	4	192
16819	4026639168191	30 м	200 мм	2,45 кг	4	144

Преимущества

- ✓ Простота монтажа: одна клейкая лента для изоляции внутренних и наружных соединений благодаря умной вариативной функциональной мембране.
- ✓ Экономит время: сразу после приклеивания ленты зазор становится воздухо- и влагонепроницаемым, а само соединение может подвергаться нагрузке.
- ✓ Очень высокая клеящая способность даже на минеральных основаниях благодаря водостойкому модифицированному клею SOLID.
- ✓ Лента очень тонкая: просто складывать в деформационные петли на углах.
- ✓ Соблюдение норм: для создания воздухонепроницаемых соединений по нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2.
- ✓ Поверх флиса можно наносить штукатурку.
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000.

Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях по проектированию и монтажу pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки 8 800 600 54 55.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Требования к поверхности

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Неровную минеральную поверхность выравнять шпаклевкой. Оштукатуренная часть ленты по ширине, как правило, не должна превышать 60 мм или 50% поверхности откоса. Подробные рекомендации должны быть у производителя штукатурки. Поверхность должна быть сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клея со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными мембранами (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными мембранами (например из ПП или ПЭТ) других производителей. Можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой), а также на минеральных основаниях, например, бетон или кирпич.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.


Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение.

При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить.

Соединение может быть воздухонепроницаемым только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и непрерывно по всему контуру. При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом.

При нанесении штукатурки пожалуйста соблюдайте рекомендации производителя для не впитываемых влагу поверхностей. При необходимости предусмотрите адгезионный слой.



Prüfbericht Nr.19-004132-PR01
(PB1-E03-020310-de-02)
• CONTEGA SOLIDO IQ
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5.4
01.07.2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях по проектированию и монтажу pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки 8 800 600 54 55.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

