EXTOSEAL MAGOV

Высокоэластичная клейкая лента для воздухонепроницаемой изоляции стыков изнутри и снаружи помещения

Технические данные

Материал	
основа	
материал	бутилкаучук
разделительный слой	полиэтиленовая пленка с силиконовым покрытием

Свойства	Норма	Значение
цвет		Бутилкаучук: серый, Фольга: белая
плотность	EN 1849-2	ca. 3,7 кг/м²
толщина	EN 1849-2	ca. 2,0 мм
коэффициент sd	EN 1931	> 100 м
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		3 месяца
температура монтажа		от +5 °C до 35 °C, ночи без морозов
эксплуатационная температура		от -20 °C до +80 °C
условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Для создания воздухонепроницаемого соединения с элементами конструкции в деревянном домостроении, например в зоне цоколя или со сквозными элементами, например трубами, встраиваемыми конструкциями и т.п.

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	вес	упаковка	палета
14343	4026639143433	10 м	60 мм	1,5 кг	5	300

Преимущества

- Защищает конструкцию от проникновения влаги
- Надежность в применении: высокое качество склеивания с основанием
- Соединение остается надежным даже при сильном растяжении благодаря толстому слою из бутилкаучука
- Скорость монтажа: хорошая адгезия с твердыми минеральными поверхностями без использования праймера
- Воздухонепроницаемость соединения соответствует требованиям норм DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
- Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®

Требования к основанию

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными (из полипропилена полиэтилентерефталата) мембранами других производителей. Можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющими металлами (например, трубами, окнами и т. д.), твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ) и минеральными основаниями как бетон или штукатурка.

При склеивании с древесноволокнистыми подкровельными плитами обработка поверхности грунтовкой TESCON PRIMER RP обязательна. Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. Соединение пароизоляционных, ветровлагозащитных мембран для кровли и фасада может быть непроницаемым для ветра, воздуха и дождя только при условии, что полотно мембран уложено без складок. Для проведения монтажных работ температура днем и ночью не должна быть ниже >5 °C. Если начальная адгезия неудовлетворительная, лента со стороны серого бутилкаучука может быть обработана растворителем (например, уайт-спиритом). Растворитель увеличивает липкость бутилкаучука при низких температурах. Лента обладает эффектом самоуплотнения при воздействии тепла.

Tested for hazardous substances according to ISO 16000

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®