

clipfix серого цвета



Описание товара:

clipfix - это полипропиленовая пластиковая клипса серого цвета (RAL 7035), не распространяющий горение.

Эта пластиковая клипса используется для монтажа пластиковых электротруб isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F и для всех гофрированных труб.



Особые возможности

Зажимы номинальной ширины 40, 50 и 63 поставляются с предохранительными скобами. Различные размеры зажимов могут использоваться в комбинации с С-рейкой (10 мм). При использовании в экстремальных условиях, таких как вибрации, высокие температуры, воздушные установки, большой вес и т. д., расстояние между зажимами должно быть значительно уменьшено, или пластиковые зажимы должны быть заменены металлическими скобами (ASG-E).

Артикул	Тип	Кол-во в уп.	ЕИ	Вес уп. /кг	Общая ширина мм	Общая высота мм	Общая длина мм
223 70 016	16	100	шт.	0,300	16,0	25,0	27,0
223 70 020	20	100	шт.	0,400	16,0	29,0	31,0
223 70 025	25	100	шт.	0,500	16,0	33,0	37,0
223 70 032	32	100	шт.	0,800	16,0	41,0	44,0
223 70 040	40	50	шт.	0,450	16,0	49,0	53,0
223 70 050	50	25	шт.	0,300	16,0	56,0	62,0
223 70 063	63	25	шт.	0,400	16,0	68,0	76,0

Стандартизация

EN 61386-1:2009 Системы кабелепроводов для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования / Источник: Официальный журнал Европейского Союза от 16 мая 2014 года.

EN 61386-21:2011 Системы кабелепроводов для прокладки кабелей. Часть 21. Частные требования. Системы жестких кабелепроводов / Источник: Официальный журнал Европейского Союза от 16 мая 2014 г. / Применено полностью.

Все размеры без допусков приведены только для информации.

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Может быть изменено без уведомления. Страница 1 из 2

Последнее изменение: 30.05.17



clipfix серого цвета

Свойства материала		Области применения	
без галогена	DIN VDE V 0604-2-100	на гипсе	• машины
с низким дымообразованием	DIN EN 61034-2	под штукатуркой	горячий асфальт
не распространяющий пламя	DIN EN 61386-1	• на древесине	• под стяжкой
УФ-стойкий	DIN 53387	в земле	в домах заводск.изготовления •
Highspeed		в бетоне	на открытом воздухе

Химические характеристики

Устойчива к:	выбросы соляной кислоты, выбросы серной кислоты, жидкий аммиак, газообразный аммиак, пиво, дизельное топливо, соль с водным раствором, разработчик фотографий, уксус (винный уксус), антифриз, фруктовые соки, водная мочева кислота, мазут, морская вода, метанол, молоко, минеральное масло, растительные и животные масла, парафин, газообразный пропан, соляная кислота, серная кислота, моющее средство
Условно устойчива к:	бензин, бензол, азотная кислота
Не устойчива к:	газообразный сухой хлор, терпентин

Расстояние между клипсами clipfix при монтаже

Тип	16	20	25	32	40	50	63
от 25 °C	60	60	70	60	90*	90*	90*
от 40 °C	50	50	50	40	80*	80*	80*
от 50 °C	45	45	40	30	60*	60*	60*

Индикация установочного расстояния в см

При монтаже трубы isofix-EL-F расстояние между клипсами должно быть уменьшено на 10 см.

* в комплекте с предохранительными скобами

Анализ риска

Продукт был изготовлен и испытан в соответствии с гармонизированными стандартами 61386-1 и 61386-22 в смысле гармонизации законодательства ЕС. Все относящиеся к безопасности испытания были соблюдены. Этот продукт не представляет дальнейшего риска.

Горячая линия

Поскольку технические разработки нельзя предугадать заранее, изделия для электромонтажа должны предполагать внесение изменений в любой момент.

Информацию можно получить у наших технических консультантов по телефону +49 9525 88-8123

